



## GALAXY

Płyta offsetowa CtP, pozytywowa, **2-warstwowa**. Naświetlana laserem termicznym - podczerwonym (IR). Do wysokich nakładów w druku offsetowym, do druku farbami **UV**. Odporna na działanie chemii drukarskiej.

### DOSTĘPNE GRUBOŚCI:

0,15 / 0,20 / 0,25 / **0,30** / 0,40 mm

### NAŚWIETLANIE:

Kolor emulsji: **niebieski**

Kontrast po wywołaniu: **wysoki**

Naświetlanie – **laser podczerwony**, długość fali 800-850 nm. Maksymalna czułość 830 nm.

Zastowanie: naświetlarki CtP z zewnętrznym lub wewnętrznym bębniem

Wymagana energia lasera: **120-130 mJ/cm<sup>2</sup>**

Odzworowanie punktu rastrowego: **1% - 99% @ 400 lpi**

Rozdzielczość: do **3200 dpi**, **20 µm raster stochastyczny**

Przechowywanie: światło dzienne, do 1 godziny nie wpływa na światłoczułą emulsję

### WYWOŁYWANIE:

Temperatura wywoływania:	<b>23 ± 1° C</b>
Czas wywoływania:	<b>25 ± 5 sek</b>
Wywoływacz / Regenerator	<b>ABCHA-8000 / ABCHA 8000 Repl</b>
Dozowanie / Regeneracja	120 ml/m <sup>2</sup> / 50 -60 ml/ m <sup>2</sup>
Dozowanie Stand by ON	100 ml/m <sup>2</sup> / 40-50 ml/m <sup>2</sup>

Dozowanie Stand by OFF	100 ml/m <sup>2</sup> / 40-50 ml/m <sup>2</sup>
------------------------	---

### GUMOWANIE, OBRÓBKA PŁYTY

Gumowanie – środek gumujący np. ABC Allied A- GUM

Mleczko do płyt – np. ABC Allied Fastakleen, Universal Plate Cleaner

### DRUK – ARKUSZOWY I ROLOWY

**Nakłady : farby standardowe: 300.000 - 400.000 odbitek**

**Nakłady: farby UV: 150.000 – 200.000 odbitek**

Nakłady zależne od warunków druku, farby, papieru etc.

### PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchym, nie nasłonecznionym miejscu, maks temperature przechowywania do 30° C.

Nie składować w stosie powyżej 1000 kg.

Wilgotność magazynu: max. 65%

Termin ważności : 18 miesięcy od daty produkcji

Sprzedaż: **AVARGRAF Sp. z o.o. Sp.k.**

