



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

SI 2545

KLEJ DYSPERSYJNY

Zastosowanie

Klej SI 2545 przeznaczony jest do zawieszania bloków książkowych w okładkę. Znajduje również zastosowanie przy aplikacja w przemyśle poligraficznym i opakowaniowym

Specyfikacja

- | | |
|-------------------|--|
| • Kolor | transparentny |
| • Lepkość | ok. 4500 mPas (20 °C), Brookfield 4/20 (20 °C) |
| • Ciężar właściwy | 1,05 g/cm ³ |
| • Skład stały | ok. 52% |
| • pH | 4 - 7 (20 °C) |
| • Czyszczenie | woda |

Sposób aplikacji

Przy użyciu kółka lub wałka.

Forma dostawy

wiadro 25 kg, kontener 1000 kg

Data przydatności

6 miesięcy od daty produkcji.

Magazynowanie i BHP

Przechowywać w oryginalnie zapakowanych opakowaniach w temperaturze pomiędzy 5 °C - 35 °C. Chronić przed słońcem i ujemnymi temperaturami. Postępować zgodnie z zasadami zawartymi w karcie charakterystyki.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Klej jest niepalny, nietoksyczny, nie zagraża życiu. Postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

Ważne! Informacje zawarte w niniejszej karcie, oparte są na badaniach laboratoryjnych oraz na doświadczeniu praktycznym. Z uwagi na fakt, że stosowane mogą być różne materiały oraz zmienne warunki pracy przed przystąpieniem do produkcji w każdym przypadku zalecane jest przeprowadzenie prób technologicznych.

AKTUALIZACJA: 16.12.2019

AVARGRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
ul. Gawota 2D, 02-830 Warszawa
avargraf@avargraf.pl | +48 22 331 33 33 | www.avargraf.pl